

Daten

Polybit SK-B

Elastomere, kaltselbstklebende Oberlagsbahn mit Polyestervlies-Einlage

Oberseite	grauer Schiefersplitt
Unterseite	Abziehfolie
Anforderungen	DIN EN 13707
Anwendung	Oberlage in mehrlagiger Dachabdichtung
Verarbeitung	Kaltselbstklebverfahren mit/ohne thermische Aktivierung; Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappend; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C (Kaltselbstklebverfahren); die Vorschriften der Flachdachrichtlinie und des ABCs der Bitumenhersteller sind einzuhalten
Verpackung	Rollen à 7,5 m ² Palette à 20 Rollen = 150 m ²
Technische Bezeichnung	PYE - PV 180 4 KSK

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Sichtbare Mängel	EN 1850-1		keine
Rollenlänge	EN 1848-1	[m]	7,5
Rollenbreite	EN 1848-1	[m]	1
Geradheit	EN 1848-1	[mm/10 m]	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	[kg/m ²]	4,0
Dicke	EN 1849-1	[mm]	4,0
Wasserdichtheit	EN 1928	[kPa]	300
Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[N/50 mm]	600/450
Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer)	EN 12311-1	[%]	40/40
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	[mm]	800
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	[kg]	10
Weiterreißfestigkeit (längs/quer)	EN 12310-1	[N]	90/90
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	[°C]	-20
Wärmebeständigkeit	EN 1110	[°C]	90
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	S _d [m]	80

Lagerung Die Rollen sind stehend und vor Sonneneinstrahlung sowie extremen Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung 12 Stunden frostfrei zu lagern.

Entsorgung Bitumenabfälle entsprechen der EWC-Nummer 170302 des Europäischen Abfallkataloges (asphalt- und teerfrei) können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hinweis Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die statistisch aus der Qualitätskontrolle ermittelt wurden. Für die Verwendbarkeit sind der Stand der Technik, die entsprechenden Normen sowie Rechtsvorschriften und Regeln zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de